



Краски

КНАУФ-Вайсдэкке

Информационный лист 09/2025



КНАУФ-Вайсдэкке

Водно-дисперсионная краска для потолков

Область применения

КНАУФ-Вайсдэкке (ВД-АК-201) – готовая к применению водно-дисперсионная глубококоматовая краска с высокой степенью белизны для потолков жилых, административных и промышленных зданий, в том числе детских дошкольных, учебных и лечебно-профилактических учреждений. Применяется для внутренних работ в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами, для окрашивания:

- новых и ранее окрашенных поверхностей;
- гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
- гипсовых и цементных штукатурок;
- гипсовых пазогребневых плит;
- бетонных, кирпичных и ранее оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей.

Преимущества

- Высокая степень белизны
- Экономичный расход
- Хорошая укрывистость
- Для ручного и механизированного нанесения
- Удобная в нанесении
- Морозостойкая

Технические характеристики

- Плотность: 1,5-1,55 кг/л
- Расход: на 1 слой – 80-90 мл/м² (11-12,5 м²/л)*
- Укрывистость: 2 класс (DIN EN 13300)
- Устойчивость покрытия к влажному истиранию: 3 класс (DIN EN 13300)
- Степень блеска: глубококоматовая
- Разбавляется водой
- Морозостойкость: не менее 5 циклов

* Расход зависит от способа нанесения, консистенции, а так же впитывающей способности и подготовки основания. Приведенные значения являются ориентировочными – точный расход, при необходимости определяется непосредственно при нанесении.

Цвет

- Белый

НОВИНКА

Подготовка основания

Основание перед окраской должно быть сухим, прочным, обеспыленным, очищенным от загрязнений и отслаивающихся частиц. Для высококачественной окраски поверхность должна быть подготовлена не ниже категории качества Q3 (согласно разработанному компанией КНАУФ специальному классификатору категорий качества подготовки поверхности «Система КНАУФ Q1-Q4», подробная информация на сайте www.knauf.ru).

Прочные основания с нормальным уровнем впитываемости – поверхность гипсокартонных листов, гипсовые штукатурки, гипсовые и полимерные шпаклевки и др. – можно окрашивать без специальной подготовки, предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, разведенной водой 1:1.

Пористые основания с высокой впитываемостью – цементные штукатурки, базовые гипсовые штукатурки, гипсовые пазогребневые плиты и др. — рекомендуется обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд (допускается разбавлять водой 1:1), до полного насыщения поверхности. Бетонные поверхности очистить от загрязнений, масла от опалубки, жиров и др. с помощью специальных средств. Дефекты заделать материалами КНАУФ-Севенер, КНАУФ-Виртон и др.

Ранее окрашенные поверхности, с прочным не отслаивающимся покрытием, рекомендуется вымыть и высушить. Основания, окрашенные матовыми красками, поверхности с низким уровнем впитываемости, можно окрашивать без грунтования. Поверхности, окрашенные водоземлемыми красками с высокой впитываемостью обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, разведенной водой 1:1. Основания, окрашенные глянцевыми красками предварительно заматировать (зашкурить), очистить от пыли, при необходимости обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, разведенной водой 1:1.

Последующие операции с поверхностями, обработанными грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, проводить только после ее полного высыхания (не ранее 3 часов).

Покртия с плохой несущей способностью – лаки, эмали, краски и покрытия на основе синтетических смол – необходимо удалить.

Описанные технологии не освобождают потребителя от самостоятельной проверки и оценки основания.

Порядок работы

Температура воздуха, краски и обрабатываемого основания должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха от 40 до 80 %, вплоть до полного высыхания краски.

Краска КНАУФ-Вайсдэкке готова к применению. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Не рекомендуется смешивать краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Для получения желаемой консистенции допускается разбавление чистой водой, после чего произвести повторное перемешивание до однородной консистенции. При нанесении кистью или валиком допускается добавить не более 5 % воды от объема краски. При нанесении аппаратом безвоздушного распыления допускается добавить не более 5 % воды от объема. В зависимости от типа окрашиваемой поверхности и особенностей проведения работ используются форсунки с углом распыла 40-60° (в отдельных случаях – от 10°), рекомендуемый диаметр отверстия сопла 0,013-0,015 дюймов. Рабочее давление выбирается в зависимости от типа используемой форсунки и степени разбавления краски. При использовании распылителей низкого давления (HVLP) допускается добавить не более 10 % воды от объема. Настройка подачи потока воздуха, количества материала и ширины угла факела распыла зависит от типа окрашиваемой поверхности и особенностей проведения работ. Перед механизированным нанесением краску рекомендуется профильтровать. В процессе нанесения и высыхания краски необходимо избегать прямых солнечных лучей и сквозняков. Для получения качественного результата рекомендуется наносить краску в 2 слоя. Окрашивание выполнять без остановки по всей площади потолка или изделия. Для ручного нанесения рекомендуется использовать валик с длиной ворса 5-8 мм.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя краски при температуре от +18 °С до +22 °С и относительной влажности воздуха 50-70 % – не менее 3 часов. Полное высыхание слоя краски через 24 часа. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания краски увеличивается. Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Условия эксплуатации

Покрытие приобретает окончательную прочность через 28 суток. В течение периода набора прочности избегать интенсивной очистки поверхности. По истечении этого срока допускается влажная уборка мягкой тканью или поролоновой губкой без применения бытовых безабразивных моющих средств. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. После мытья возможно незначительное изменение степени матовости поверхности.

Упаковка и хранение

Упаковка: ведро 9 л.

Хранить краску в крытых складских помещениях при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, избегая попадания прямых солнечных лучей, вдали от обогревательных приборов. Морозостойкость краски не менее 5 циклов. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах до -40 °С и не более одного месяца. Замороженную краску необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания. Жидкость, образовавшуюся после оттаивания не сливать, а обязательно тщательно перемешать до однородной консистенции. Не ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов или горячей воды – это может привести к порче материала. При размораживании краска восстанавливает потребительские свойства. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке — 24 месяца.

Очистка инструмента

Сразу после использования инструменты промыть водой.

Состав

Сополимерная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, минеральные наполнители, аддитивы, функциональные добавки.

Требования и меры безопасности при работе с материалом

Перед началом выполнения работ внимательно ознакомьтесь с информацией по продукту и порядку работ. Работы с материалом проводить в хорошо проветриваемом помещении. В процессе работы необходимо соблюдать «Порядок работ», описанный в данном Информационном листе, использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): респиратор противопылевой (например, тип ШБ-1 «Лепесток» или аналогичный), защитные очки (прозрачные, открытого или закрытого типа) или защитные щитки прозрачные, перчатки с защитой от химических факторов (например, нитриловые, латексные химстойкие или аналогичные им). Состав может вызвать раздражение и/или аллергическую реакцию при попадании на кожу, раздражение дыхательных путей, раздражение глаз. К работе с материалом не следует привлекать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей. При попадании материала в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. При механизированном нанесении материала не вдыхать образующийся туман. **Беречь от детей.**



Call-центр:
> 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru

09/2025

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-95-95 info-msk@knauf.ru	Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-81-94 info-spb@knauf.ru	Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новомосковск) +7 (48762) 29-291 info-nm@knauf.ru	Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-80-30 info-krd@knauf.ru	Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 216-76-77 info-ural@knauf.ru	Казанское отделение Уральской СД (г. Казань) +7 (843) 211-20-66 info-kazan@knauf.ru	Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3952) 290-032 info-irk@knauf.ru	Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск) +7 (383) 349-97-82 info-novosb@knauf.ru	Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск) +7 (4212) 914-419 info-khab@knauf.ru
--	---	---	---	--	---	--	---	--