



Краски

КНАУФ- Фассаденфарбе Акриловая

Информационный лист 07/2025



КНАУФ-Фассаденфарбе Акриловая

Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ

Область применения

КНАУФ-Фассаденфарбе Акриловая – матовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ.

Применяется для окрашивания:

- штукатурок на основе цемента и извести;
- прочных дисперсионных красок и штукатурок;
- бетонных, кирпичных и ранее оштукатуренных и зашпаклёванных поверхностей;
- строительных плит на цементной основе, пеноблоков, газосиликатных блоков;
- грунтованных металлов и ПВХ.

Преимущества

- Высокая прочность
- Стойкость к выцветанию
- Паропроницаемость
- Атмосферостойкость
- Препятствует заражению поверхности грибком и водорослями
- Морозостойкая

Технические характеристики

- Плотность: 1,48-1,56 кг/л
- Расход на один слой: 100-120 мл/м² (8-10 м²/л)*
- Степень блеска: матовая
- Разбавляется водой
- Морозостойкость: не менее 5 циклов

* Расход зависит от способа нанесения, консистенции, впитывающей способности и подготовки основания. Приведенные значения являются ориентировочными при нанесении на ровное основание. Точный расход при необходимости определяется непосредственно на месте проведения работ.

Цвет

- Белый

Краска КНАУФ-Фассаденфарбе Акриловая может использоваться в белом цвете, а также колероваться в светлые цвета с помощью добавления водоразбавимых пигментных паст или колеровочного оборудования по системе Color Mix. Для исключения различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить одинаковый оттенок. Для исключения возможной ошибки при колеровке перед применением необходимо проверить точность цветового тона.

Подготовка основания

Основание перед окрашиванием должно быть сухим, прочным, обеспыленным, очищенным от загрязнений и отслаивающихся частиц, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Прочные основания с нормальным уровнем впитываемости перед окрашиванием достаточно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо предварительно прогрунтовать КНАУФ-Тифенгрунд до полного насыщения поверхности.

Новые цементные и известково-цементные штукатурки обрабатывать не ранее чем через 3 недели. Неровности следует удалить механически и зашпаклевать. Основания, окрашенные глянцевыми красками, предварительно заматировать (зашкурить) до матового состояния, очистить от пыли, при необходимости обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Последующие операции с поверхностями, обработанными грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд, проводить только после ее полного высыхания (не ранее чем через 3 часа). Покрытия с недостаточной адгезией к водно-дисперсионным краскам – лаки, эмали, краски и покрытия на основе синтетических смол – необходимо удалить. ДСП, МДФ и ОСП-плиты, а также места с пятнами и разводами подлежат обработке блокирующим пятна грунтом. Описанные технологии не освобождают потребителя от необходимости оценки основания.

Порядок работы

Температура воздуха, краски и обрабатываемого основания должна быть от +5 °C до +30 °C вплоть до полного высыхания краски. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. При необходимости, обрабатываемый участок фасада следует защищать от воздействия осадков с помощью специальных сеток, тентов или пленок перед нанесением краски, в процессе и после нанесения – для обеспечения сухой поверхности и достижения покрытием заданной прочности и внешнего вида.

Краска КНАУФ-Фассаденфарбе Акриловая готова к применению. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Для получения желаемой консистенции допускается разбавить чистой водой, после чего произвести повторное перемешивание до однородной консистенции. Следует наносить 2 слоя для оптимального качества окрашивания поверхности. На высококонтрастных основаниях, а также на маловпитывающих поверхностях может потребоваться нанесение 1-2 дополнительных слоев. Наносить краску можно кистью, валиком, краскораспылителем, рекомендованными для нанесения водно-дисперсионных красок. Оптимальные результаты достигаются при использовании валика со средней длиной ворса (18 мм) или при использовании безвоздушного краскораспылителя (Airless). При нанесении кистью или валиком допускается добавить не более 10 % воды от объема краски. При нанесении аппаратом безвоздушного распыления необходимо соблюдать рекомендации производителя инструмента, при необходимости допускается добавить не более 15 % воды от объема.

Следует учитывать требования СНиП 3.04.01-87 при организации работ.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя краски при температуре 20±2 °C и относительной влажности воздуха 65 % – 2-3 часа для каждого слоя. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания краски увеличивается. Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Условия эксплуатации

Покрытие приобретает окончательную прочность через 28 суток. В период набора прочности избегать интенсивной очистки поверхности. По истечении этого срока допускается мойка покрытия с применением бытовых безабразивных моющих средств. При необходимости удаления загрязнения с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Поверхность рекомендуется мыть большими участками сверху вниз, не оставляя подтеков и разводов пока не будет очищена вся стена. После мытья возможно незначительное изменение степени матовости поверхности.

Упаковка и хранение

Упаковка: ведро 10 л.

Хранить краску в сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, избегая попадания прямых солнечных лучей, вдали от обогревательных приборов. Морозостойкость краски не менее 5 циклов: допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах до -40 °С и не более одного месяца. Не ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов или горячей воды – это может привести к порче продукта. Замороженную краску необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания. Жидкость, образовавшуюся после оттаивания не сливать, а обязательно тщательно перемешать в ведре до восстановления однородной консистенции. При размораживании краска восстанавливает потребительские свойства.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной заводской упаковке – 24 месяца.

Очистка инструмента

Сразу после использования инструменты промыть водой.

Состав

Сополимерная дисперсия, диоксид титана, вода, функциональные добавки, консервант.

Требования и меры безопасности при работе с материалом

Перед началом выполнения работ внимательно ознакомьтесь с информацией по продукту и порядку работ. Работы с материалом проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. В процессе работы необходимо соблюдать «Порядок работ», описанный в данном Информационном листе, использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): респиратор противопылевой (например, тип ШБ-1 «Лепесток» или аналогичный), защитные очки (прозрачные, открытого или закрытого типа) или защитные щитки прозрачные, перчатки с защитой от химических факторов (например, нитриловые, латексные химстойкие или аналогичные им). Состав может вызвать раздражение и/или аллергическую реакцию при попадании на кожу, раздражение дыхательных путей, раздражение глаз. К работе с материалом не следует привлекать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей. При попадании материала в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. При механизированном нанесении материала не вдыхать образующийся туман. **Беречь от детей.**

Беречь от огня! Не проводить работы вблизи от открытых источников огня.



Call-центр:
> 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

07/2025

Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-95-95 info-msk@knauf.ru	Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-81-94 info-spb@knauf.ru	Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новомосковск) +7 (48762) 29-291 info-nm@knauf.ru	Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-80-30 info-krd@knauf.ru	Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 216-76-77 info-ural@knauf.ru	Казанское отделение Уральской СД (г. Казань) +7 (843) 211-20-66 info-kazan@knauf.ru	Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3952) 290-032 info-irk@knauf.ru	Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск) +7 (383) 349-97-82 info-novosb@knauf.ru	Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск) +7 (4212) 914-419 info-khab@knauf.ru
--	---	---	---	--	---	--	---	--